

1. Soru Açıklaması'nda 9. Sayfa'da yer alan tabloda **Mandibular 1. Premolar** şeklinde yazım hatası bulunmaktadır ve **Mandibular 2. Premolar** olarak düzeltilmelidir.

Peki neden mamelonların sayısı bizi ilgilendirmektedir?

Daimî dişler 4 lobdan gelişen daimî dişler ve 5 lobdan gelişen daimî dişler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Beş lobdan gelişim gösteren dişler;

- (1) Mandibular 1. Premolar
- (2) Mandibular 1. Molar
- (3) Maksiller 1. Molar diştir.

Maksiller 1. Molar dişi bazı kaynaklar 4 lobdan gelişim gösterir şeklinde kabul etmektedir.

52. Soru Açıklaması'nda 111. Sayfa'da yer alan tabloda “**kullanılması**” şeklinde yazım hatası bulunmaktadır ve “**kullanılmaması**” olarak düzeltilmelidir.

Çinkooksit Öjenol Siman

- (1) Kupon ve sabit restorasyonların simantasyonunda tercih edilen bir geçici simantasyon materyalidir.
- (2) Pulpal iyileşmeyi stimüle ettiği, analjezik ve antiseptik özellik gösterdiği bilinmektedir.
- (3) Geçici simantasyonunda ideal bir siman materyali olarak değerlendirilmektedir.
- (4) Öjenol simanların, adeziv rezin simanların polimerizasyonunu inhibe etmesi gibi bir dezavantajı bulunmaktadır. Bu nedenle daimî simantasyonları adeziv rezin simanlarla gerçekleştirilecek dişlerin geçici restorasyonlarının simantasyonunda kullanılması gerekmektedir. Bu durum 2022 DUS'unda sorulmuştur.

66. Soru Açıklaması'nda 138. Sayfa'da yer alan “**ısısal geçirgenliği düşük olmalıdır**” şeklinde yazım hatası bulunmaktadır ve “**ısısal geçirgenliği yüksek olmalıdır**” olarak düzeltilmelidir. McCracken direkt olarak sade bir şekilde **termal iletkenliğe sahip olmalıdır** olarak bu durumu ifade ediyor.

Protez Kaidelerinde Bulunması Gereken Özellikler

- (1) Anterior dişlerin eksikliğinde **hem estetiği temin etmeli hem de temizlenebilir** bir yapıda olmalıdır.
- (2) Minimum hacim değişikliği göstermeli ve dokulara iyi uyum sağlamalıdır.
- (3) İritasyon oluşturmayacak yüzeylere sahip olmalıdır.
- (4) Isısal geçirgenliği **düşük** olmalıdır.
- (5) Düşük özgül ağırlığa sahip olmalıdır.
- (6) Kırılma ve distorsiyona karşı yeterli direnç göstermelidir.
- (7) Akrilik kaide yenileme işlemlerine uygun olmalıdır.

83. Soru Açıklaması'nda 165. Sayfa'da yer alan tabloda “**daha fazla su emerler**” şeklinde yazım hatası bulunmaktadır ve “**daha az su emerler**” olarak düzeltilmelidir.

Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddelerinin Genel Özellikleri

- (1) Yumuşak astarlar arasında **en fazla kullanılan** materyallerdir.
- (2) Silikon esaslı ölçü materyallerinde olduğu gibi silikon baz ile katalizörün karıştırılması sonucunda elastomerik özellik kazanırlar.
- (3) **Polidimetil siloksan ve polietil silikat** esaslı materyallerdir.
- (4) Akrilik kaideye kimyasal olarak bağlanmadığı için **adezivlere ihtiyaç duyarlar**.
- (5) Silikon **poröz yapıda** olduğu için porlu yapı içine giren yemek artıkları, **candida albicans gibi fungal kolonilerin** oluşumuna sebep olabilir.
- (6) Akrilik esaslı yumuşak astar maddelerine kıyasla **daha elastik** materyallerdir.
- (7) Bu sebeple **andırkatlı vakalarda kullanımları** daha uygundur.
- (8) Akrilik esaslı yumuşak astar maddelerine kıyasla **daha fazla su emerler**.
- (9) Akrilik esaslı yumuşak astar maddeleri, akrilik kaide plağına, silikon esaslı yumuşak astar maddelerinden daha iyi bağlanırlar.


86. Soru Açıklaması'nda 172. Sayfa'da yer alan laminate veneer restorasyonların endikasyonları bölümünde “**Amelogenesis imperfekta renklenmeleri görüldüğü vakalar**” şeklinde verilen endikasyonun **silinmesini** rica ediyorum.

Laminate Veneer Restorasyonların Endikasyonları

- (1) Tetrasiklin renklenmelerinin görüldüğü vakalar.
- (2) Florozis renklenmeleri görüldüğü vakalar.
- (3) **Amelogenesis imperfekta renklenmeleri görüldüğü vakalar.**
- (4) Yaşlanmaya bağlı renklenmelerin görüldüğü vakalar.
- (5) Kesici kenarda kırılma ve aşınma görülen dişlere sahip vakalar.
- (6) Minimal düzeydeki malpozisyonlara sahip vakalar.
- (7) Dişler arasında diastema izlenen vakalar.
- (8) Klinik kuron boyunun kısa olduğu dişlere sahip vakalar.

Bu bölümle ilgili olarak Shillingburg ve Rosenstiel tekrar taranmıştır. Doğrudan bir ifade bulunamamıştır fakat Rosenstiel'de referans olarak kullanılan bir makalede “**Amelogenesis İmperfekta hastalarında minimal invaziv tamamen seramik restorasyonların adeziv rezin simanlarla simantasyon performansı ile ilgili daha fazla laboratuvar ve klinik çalışma yapılması gerekmektedir.**” şeklinde bir ifade bulunmaktadır.

51. Soru Açıklaması'nda 109. Sayfa'da “**Maksiller 1. Molar**” dişin tüberkül büyüklüklerine dair sıralamada **Concise Dental Anatomy Atlası'nda** verilen sıralama esas alınmıştır. **Wheeler's Dental Anatomy Atlası'nda** MPT>MBT>DPT>DBT>Carabelli şeklinde bir sıralama da yer almaktadır.



Dişin oklüzal yüzü kabaca romboidal görünüme sahiptir ve karakteristik bir özelliştir. Dişin tüberkülleri büyükten küçüğe şu şekilde sıralanır;

MPT > MBT > DBT > DPT > Carabelli
(M: Mezial, D: Distal, P: Palatinal, B: Bukkal, T: Tüberkül)

Son bir bilgilendirme olarak; ‘‘Dental Anatomi ve Morfoloji’’ soruları için **Concise, Woelfel, Wheeler’s ve Hilton Riqueri’nin** dental anatomi atlasları ortalama olacak şekilde kullanılmıřtır.

Bu atlaslarda daimî diřlerin mezial temas noktaları, distal temas noktalarına g re **genellikle daha insizalde** yer alır ifadesi kullanılmaktadır.

Bir dięer ifade ile distalde yer alan temas noktaları **genellikle daha servikalde** konumlanmaktadır.

Mandibular 1. Premolar diřlere dair istisnai durum bazı atlaslarda yer almakta bazı atlaslarda yer almamaktadır.

Kitapta bu istisnai duruma yer verilmemiřtir fakat teredd t yařanmaması i in bu a ıklamaya eklemeyi uygun buldum.

Saęlıklı, huzurlu ve bařarılı bir sınav s reci ge irmenizi diliyorum. G r řmek  zere.

Kuddusi AKBULUT